

brera

Tessuti Cat. 3

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL CARD

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	69% VI; 31% LI
ALTEZZA / WIDTH	140 cm. ±3%
PESO / WEIGHT	650 g/ml ±5%

VARIAZIONE DIMENSIONI AL LAVAGGIO / VARIATION IN SIZE WASHING

LAVAGGIO A SECCO DRY WASHING	EN ISO 3175-3	Ordito / Warp ≤ 2% Trama / Weft ≤ 2%
---------------------------------	---------------	---

SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS

SOLIDITA' allo sfregamento A SECCO / DRY RUBBING	EN ISO 105X12	Ordito / Warp ≥ 4 Trama / Weft ≥ 4
SOLIDITA' allo sfregamento UMIDO / WET RUBBING	EN ISO 105X12	Ordito / Warp ≥ 3 Trama / Weft ≥ 3
SOLIDITA' COLORI ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS	EN ISO 105 B 02	> 4/5

TEST FISICI / PHYSICAL TESTS

PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 3/4
RESISTENZA LACERAZIONE TEAR STRENGTH	EN ISO 13937:3	Ordito / Warp > 120 N Trama / Weft > 100 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE / TENSILE STRENGTH	EN ISO 13934-2	Ordito / Warp ≥ 600 N Trama / Weft ≥ 400 N
RESISTENZA DELLE CUCITURE / STRENGTH OF THE SEAMS	EN ISO 13936-2	Ordito / Warp ≤ 10 mm Trama / Weft ≤ 8 mm
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE / RESISTANCE TO ABRASION	EN ISO 12947-2	30.000 GIRI END POINT AT RUBS


REAZIONE AL FUOCO / FIURE BEHAVIOR

CIGARETTE	BS5852-1:1979	PASSA / PASS
MATCH	BS5852-1:1979	PASSA / PASS


LAVAGGIO / WASHING




101 BIANCO




100 ASFALTO



108 BOSCO



105 BORDEAUX



106 NOTTE

I colori e i materiali riprodotti nelle immagini sono da considerarsi puramente indicativi. Eventuali differenze cromatiche rispetto ai tessuti reali non costituiscono motivo di contestazione. Per la scelta finale si consiglia di fare sempre riferimento alla tirella fisica dei tessuti.

The colors and materials shown in the images are for illustrative purposes only. Any color differences compared to the actual fabrics do not constitute grounds for complaint. For the final selection, we recommend referring to the physical fabric swatch.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL CARD

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	52% PL; 33% PC; 8% WO; 7% VI
ALTEZZA / WIDTH	140 cm. ±3%
PESO / WEIGHT	650 g/ml ±8%

VARIAZIONE DIMENSIONI AL LAVAGGIO / VARIATION IN SIZE WASHING

LAVAGGIO A SECCO DRY WASHING	EN ISO 3175-3	Ordito / Warp ≤ 2% Trama / Weft ≤ 2%
LAVAGGIO AD ACQUA A 30° WASHING CLEANING 30°	EN ISO 6330	Ordito / Warp ≤ 4% Trama / Weft ≥ 4%

SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS

SOLIDITA' allo sfregamento A SECCO / DRY RUBBING	EN ISO 105X12	Ordito / Warp ≥ 4 Trama / Weft ≥ 4
SOLIDITA' allo sfregamento UMIDO / WET RUBBING	EN ISO 105X12	Ordito / Warp ≥ 3 Trama / Weft ≥ 3
SOLIDITA' COLORI ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS	EN ISO 105 B 02	> 4/5

TEST FISICI / PHYSICAL TESTS

PILLING	EN ISO 12945-2	4/5
RESISTENZA LACERAZIONE TEAR STRENGTH	EN ISO 13937:3	Ordito / Warp > 60 N Trama / Weft > 80 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE / TENSILE STRENGTH	EN ISO 13934-1	Ordito / Warp > 1000 N Trama / Weft > 600 N
RESISTENZA DELLE CUCITURE / STRENGTH OF THE SEAMS	EN ISO 13936-2	Ordito / Warp ≤ 4 mm Trama / Weft ≤ 6 mm
RESISTENZA ALL'ABRASIONE / RESISTANCE TO ABRASION	EN ISO 12947-2	≥ 30.000 GIRI END POINT AT RUBS

REAZIONE AL FUOCO / FIURE BEHAVIOR

CIGARETTE	BS5852-1:1979	PASSA / PASS
MATCH	BS5852-1:1979	NON PASSA / FAIL
CALIFORNIA BULLETTIN	TB 117:2013	PASSA / PASS

LAVAGGIO / WASHING




SANCHO


cat. 3




1 BIANCO



7 AVORIO




30 LINO



25 SABBIA




15 CORDA



2 GHIACCIO




5 ACCIAIO



8 CACHI




26 ANTRACITE



21 AMBRA



28 NOCCIOLA




24 ERBA



3 MUSCHIO




4 BOSCO




14 GIADA



13 SALVIA




22 SOLIDAGO




20 BRUCIATO




19 ROSSO



18 BORDEAUX



16 VIOLA



12 PAVONE



11 NOTTE

I colori e i materiali riprodotti nelle immagini sono da considerarsi puramente indicativi. Eventuali differenze cromatiche rispetto ai tessuti reali non costituiscono motivo di contestazione. Per la scelta finale si consiglia di fare sempre riferimento alla tirella fisica dei tessuti.

The colors and materials shown in the images are for illustrative purposes only. Any color differences compared to the actual fabrics do not constitute grounds for complaint. For the final selection, we recommend referring to the physical fabric swatch.

SANCHO

COL. 1
BIANCO

SANCHO

COL. 7
AVORIO

SANCHO

COL. 30

LINO

ALLURE COORD.

COL. 101
BIANCO

SANCHO

COL. 25
SABBIA

SANCHO


COL. 15
CORDA

SANCHO

COL. 2
GHIACCIO

SANCHO

COL. 5
ACCIAIO



ALLURE COORD

COL 100

ASFALTO

SANCHO

COL. 8
CACHI

SANCHO
COL. 26
ANTRACITE

SANCHO

COL. 21
AMBRA

SANCHO

COL. 28
NOCCIOLA

SANCHO

COL. 24
ERBA

SANCHO

COL. 3
MUSCHIO

ALLURE COORD.

COL. 108
BOSCO

SANCHO

COL. 4
BOSCO

SANCHO

COL. 14
GIADA

SANCHO

COL. 13
SALVIA

SANCHO

COL. 22
SOLIDAGO

SANCHO

COL. 20
BRUCIATO

SANCHO

COL. 19
ROSSO

ALLURE COORD

COL 105
BORDEAUX

SANCHO

COL. 16
VIOLA

SANCHO

COL. 12
PAVONE

ALLURE COORD.
COL 406
NOTE

SANCHO

COL. 11
NOTTE

brera srl
Via Giovanni Songia, 10
22066 Mariano Comense (CO) - Italy

T +39 031.3551194
F +39 031.3554119

c.f. 03306460134

info@designbrera.it
www.designbrera.it

brera